


IndustriMaling - Beskrivelse



- Korrosionsbeskyttende
- Miljøvenlig, Mal-kode 00-1
- Opfylder ISO 12944-5
- Tyndfilmsacryl

- Opfylder C4-Høj
- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver



Produktbeskrivelse:	Vandfortyndbar 1-komponent antikorrosionsmaling på basis af styren-acryl copolymer og zinkfosfat.
Anvendelse:	Til rustbeskyttelse af containere m.m. Produktet kan bruges som et 1-lags system eller som primer.
Egenskaber:	Fortræffelig vedhæftning på stål – God beskyttelse mod rust – UV bestandig.

Tekniske data Maj 2006

Udseende:	Satin, glans ca. 30.
Farver:	Hvid, samt alle NCS- og Ral farver.
Emballagestørrelse:	1 - 5 - 20 liter
Tørstofindhold:	vægt % ca. 57, vol % ca. 44
Vægtfylde:	1,3 g/cm ³
Tørretider: (20 °C og RF 60%)	Berøringstør – efter 1 time. Kan genbehandles efter 1 time
Flammepunkt:	ikke brændbar
Forbrug:	Ca. 5 m ² /l per lag
VOC-indhold:	max. 60 g/l
Mal-kode:	00-1

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Temperatur > 5 °C, RF < 80 %
Påføringsmetoder:	Rulle, pensel, airless (dyse 013-015)
Fortynding:	Bruges ufortyndet. Ved brug af airless fortyndes 3% med vand.
Rensning af værktøj:	Vand
Specielle bemærkninger:	Blandes godt før ibrugtagning.
Underlag:	Overfladen skal være fri for rust (norm Sa2 eller St2), affedt, tør, samt fri for støv og snavs.

Behandlingssystem

Kategori:	C2 lav	C2 middel	C2 høj	C3 lav	C3 middel	C3 høj	C4 lav	C4 middel	C4 høj
IndustriMaling	80 µ	140 µ	180 µ	120 µ	160 µ	220 µ	200 µ	240 µ	270 µ

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: Maling; 9;III / UN-kode: 3082
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

