

Kridering - Beskrivelse

- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Miljøvenlig
- Mal-kode 00-1
- Glans 15

AC Kridering bruges til ventilationskanaler og rør, påført gaze m.m.



AC Kridering er elastisk, vandafvisende, 100 % UV-bestandig. Dækker ved en påføring. Selvslukkende ved brand. Diffusionsåben.

- Selvslukkende
- UV bestandig
- Farve: Hvid
- Højt Tørstof

Prisvenligt produkt som har et højt tørstoffindhold

Produktbeskrivelse:	Vanddispergeret acryl.
Anvendelse:	AC Kridering bruges til ventilationskanaler og rør, påført gaze m.m.
Egenskaber:	AC Kridering er elastisk – vandafvisende – 100 % UV bestandig – selvslukkende ved brand – diffusionsåben.

Tekniske data Jan 2004

Udseende:	Satin mat. Glans ca.15.
Farver:	Hvid
Emballagestørrelse:	5 - 25 kg
Tørstofindhold:	vægt % ca. 72, vol % ca. 58
Vægtfylde:	ca. 1,5 g/cm ³ ;
Genbehandling:	Efter 24 timer.
Flammepunkt:	ikke brændbar
Forbrug:	ca. 1 kg/m ² på gaze, hessian, lærred
VOC-indhold:	max. 0 g/l
Mal-kode:	00-1

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Påføres i tørt vejr ved temperaturer > 8 °C, relativ luftfugtighed max. 80 %
Fortynding:	Vand
Specielle bemærkninger:	Underlaget skal være rent, tørt og afsmitningsfrit.
Rulle/pensel:	Ufortyndet eller fortyndet max. med 3 % vand. Omrør produktet før ibrugtagning.
Airless:	Fortynd med max. 3 % vand, dyse 18-23
Underlag:	Gaze – hessian – lærred skal være fastsiddende og tørt, før påføring af AC Kridering.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

