

Elastodeck - Beskrivelse



- Tætning af flade tage
- Tætning af altaner
- Produkt til professionelle
- Fri for opløsningsmidler
- Flexibel og revneoverbyggende
- Økonomisk løsning

- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Sort og Grå
- Kan bestilles i alle farver



Produktbeskrivelse:	Vandfortyndbart én-komponent vandtætningsprodukt på basis af styren-acryldispersion
Anvendelse:	Vandtætning af tage og altaner.
Egenskaber:	Elastodeck danner efter optørring en elastisk og vandtæt overflade.

Tekniske data

Udseende:	Satin
Farver:	Grå (standard), samt andre farver på bestilling.
Emballagestørrelse:	5 – 25 kg
Tørstofindhold:	vægt % ca. 65, vol % ca. 55 %
Vægtfylde:	ca. 1,23 g/cm ³
Tørretider:	3-24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Flammepunkt:	ikke brændbar
Forbrug:	<u>På tage:</u> 1,5 - 3 kg/m ² afhængig af underlaget. Ved brug af væv skal denne dækkes helt <u>På altaner:</u> 1,5 – 2 kg/m ² afhængig af underlaget. Væven skal dækkes helt.
VOC-indhold:	max. 7 g/l
Mal-kode:	00-1

Brugsvejledning

System:	<u>Til Tage:</u> På sugende ubehandlede underlag påføres et lag AC Uniprim som primer. Påfør 2 coat Elastodeck som topcoat. På bituminøse underlag ældre end 1 år påføres 2 coat Elastodeck direkte. På flade tage skal produktet forstærkes med AC Roof-Flex væv. Påføring af topcoat er ikke nødvendig. <u>Til Altaner:</u> På sugende underlag påføres et lag AC Uniprim som primer. På glatte underlag påføres et lag Elastodeck fortyndet 25% med vand som vedhæftningsprimer. Som mellemlag påføres 2 lag Elastodeck forstærket med AC Roof-Flex væv. Påfør 1 lag AC Monofloor Aqua som topcoat.
Arbejdsbetingelser:	Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 °C, RF max. 80 % uden regn i 3-6 timer.
Påføringsmetoder:	Pensel, rulle eller airless (dyse: 018-023)
Rensning af værktøj:	Vand
Specielle bemærkninger:	Blandes omhyggeligt før ibrugtagning. Elastodeck kan ved brug af det anbefalede system bruges på alle underlag. Må dog ikke påføres blød PVC og bituminøse underlag, som er under 1 år gamle.
Underlag:	Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv/snavs. Evt. mos skal fjernes med mosfjerner. Revner fyldes op med egnet spartelmasse.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.