

# Wall-Acryl Satin - Beskrivelse



- Topcoat glans 8
- Nem at påføre
- Miljøvenlig Mal-kode 00-1



- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Glans 8
- Kan også leveres i glans 60 og 3



Produktbeskrivelse:	Acryldispersionsmaling til inden- og udendørs brug.
Anvendelse:	På gammelt og nyt murværk, cement, beton, puds, tidligere malede overflader og som dæklag på AC Antiox.
Egenskaber:	Høj holdbarhed, perfekt resistent overfor forsæbning, høj dækkeevne, diffusionsåben (tillader underlaget at ånde), næsten ikke vandgennemtrængelig, fortræffelig resistent overfor vejrpåvirkninger.

### Tekniske data Jan 2004

Udseende:	Satin mat. Glans ca. 8
Farver:	Hvid. Kan tones i alle farver.
Emballagestørrelse:	1 - 4 - 10 liter
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644/a), vægt % ca. 57, vol % ca. 44
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20 °C), 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Lagtykkelse:	ca. 100 µ i våd tilstand = ca. 45 µ i tør tilstand (ved 10 m <sup>2</sup> /liter)
Tørretider: (20 °C og RF 60%)	Støvtør – efter ca. 40 min. (ved 10 m <sup>2</sup> /liter) Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 2 timer (ved 10 m <sup>2</sup> /liter) Kan genbehandles efter 4 timer (ved 10 m <sup>2</sup> /liter) Fuld afhærdet – efter 1 dag.
Flammepunkt:	Ikke brændbar efter DIN53213
Forbrug:	7-10 m <sup>2</sup> /liter per lag
VOC-indhold:	max. 25 g/l
Mal-kode:	00-1

### Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Min. temperatur 5 °C, RF max. 80 %
Fortynding:	Vand
Rulle/pensel:	Påfør med fordelingsrulle eller fladpensel.
Airless:	Dyse 13-18, tryk 180 bar.
Sprøjtepestol:	Konventionel sprøjtepestol kan anvendes, fortynd da med 3-5 % vand.
Underlag:	Overfladen skal være tilstrækkelig tør og fast. Afrens omhyggeligt. I tilfælde af algevækst påføres først et lag algedræber. På sugende overflader påføres først et lag AC Uniprim. På meget glatte mursten påføres først et lag AC Antiox, fortyndet med 25 % vand. Imprægner efter afrensning gamle kridtede malinger med et lag AC Uniprim. Udfyld huller, forsegl revner/fuger med AC Acrylfuge og isoler med AC Antiox (fortyndet med 10 % vand). Slib / udglat overfladen og fjern støv. Påfør herefter 1-2 lag AC Wall-acryl.

### Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.