

# AquaTop PU - Beskrivelse

- God vedhæftning
- Nem at påføre
- UV-bestandig
- Lysægte

Vandfortyndbar 1-komponent topcoat på basis af acryl- og polyurethan dispersion.



Som topcoat til inden- og udendørs brug, på gulve, facader, træ og stål m.m. Eller der hvor en ekstra beskyttelse ønskes

- Vejrbestandig
- Farve: Ral / NCS
- Gloss / Satin / Mat

God fysisk og kemisk resistens. UV-bestandig og lysægte.

<b>Produktbeskrivelse:</b>	High performance 1-komponent transparent topcoat på basis af acryl- og polyurethan dispersion.
<b>Anvendelse:</b>	Til mursten, beton, træ, parketgulve, betongulve. Til uden- og indendørs brug. Det færdige system giver god beskyttelse imod opløsningsmidler.
<b>Egenskaber:</b>	Resistent overfor kemikalier – Danner en hård, jævn og vejrrsistent overflade – Fortræffelig resistens imod slid og opløsningsmidler.

**Tekniske data**

Jan 2017

<b>Udseende:</b>	Gloss, Satin og mat
<b>Farver:</b>	Hvid og kan tones i alle Ral og NCS farver.
<b>Emballagestørrelse:</b>	2,5 - 10 liter
<b>Tørstofindhold:</b>	vægt % ca. 47 vol % ca. 39
<b>Vægtfylde:</b>	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tørretider:</b> (20 °C og RF 60%)	Berøringstør – efter 2 timer. Kan genbehandles efter min. 4 timer
<b>Flammepunkt:</b>	ikke brændbar
<b>Viskositet:</b>	20-30 P (Brookfield 20 Rpm)
<b>Forbrug:</b>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /l per lag for 40µ tørfilm
<b>VOC-indhold:</b>	max. 50 g/l
<b>Mal-kode:</b>	1-1

**Brugsvejledning**

<b>System:</b>	<b>C2 høj:</b> Monoguard 80 µ tørfilm. + 40 µ Aquatop PU <b>C5 M/l høj:</b> Monoguard 2x80 µ tørfilm + Aquatop PU 40 µ tørfilm <b>Rustfri stål-Aluminium:</b> Multiprim 25 µ tørfilm + Aquatop PU 40 µ tørfilm <b>Træ:</b> Aquatop PU 2 coat  Topcoat på Elastodeck, MonoGuard og Antiox
<b>Arbejdsbetingelser:</b>	Sørg for god ventilation ved indendørs brug. Ved udendørs brug må produktet ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 °C, RF < 80 %
<b>Påføringsmetoder:</b>	Rulle, pensel, airless (dyse 013-015)
<b>Fortynding:</b>	Bruges ufortyndet
<b>Rensning af værktøj:</b>	Vand
<b>Specielle bemærkninger:</b>	Blandes godt før ibrugtagning.
<b>Underlag:</b>	Overfladen skal være afrenset, tør, affedt, samt fri for støv og snavs.

**Supplerende oplysninger**

<b>Transportkoder:</b>	Ikke farligt gods i henhold til ADR 2.2.3.1.5. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
<b>Lagringsbestandighed:</b>	Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
<b>Ansvar:</b>	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske