

# IndustrialMålning - Beskrivning



- Korrosionsskydd
- Fäster på alla metaller
- Lätt att applicera
- Miljövänliga Mal-kode 00-1
- Tunnfilmsacryl

- UV-resistent
- Ljusäkta
- RAL & NCS-färger
- Uppfyller C4-Hög
- Uppfyller ISO 12944-5



Produktbeskrivning:	Vattenbaserad 1-komponent antikorrosionsfärg baserad på styren-acryl copolymer och zinkfosfat.
Användningsområde:	Rostskyddsmålning av metaller och järn. Produkten kan användas som ett 1-lags system eller som primer.
Egenskaper:	Mycket god vidhäftning på stål - mycket goda rostskyddsegenskaper mot rost - UV beständig.

## Teknisk data

Jan 2023

Utseende:	Satin, glans ca. 30.
Färger:	Vit, samt alla NCS- och Ral färger.
Emballage:	1 - 5 - 20 liter
Torrhalt:	Vikt % ca. 57, vol % ca. 44
Volymvikt:	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Övermålning: (20 °C og RF 60%)	Beröringstorr - efter ca. 1 timme. Övermålningsbar efter 1 timme.
Brand:	Inte brandfarlig.
Åtgång:	Ca. 5 m <sup>2</sup> /l per lag.
VOC – innehåll:	max. 60 g/l
Mal-kode:	00-1

## Bruksanvisning

Arbetsförhållanden:	Temperatur > 5 °C, RF < 80 %
Appliceringsmetoder:	Roller, pensel, färgspruta (dysa 013-015)
Förtunning:	Används oförtunnad. Vid användning av färgspruta förtunna med 3 % vatten.
Rengöring av verktyg:	Vatten
Speciell information:	Blandas väl innan användning.
Underlag:	Underlaget skall vara fritt från rost och fetter (norm Sa2 eller St2) samt att underlaget är torrt och fritt från annan lös smuts.

## Behandlingssystem

Kategori:	C2 låg	C2 medel	C2 hög	C3 låg	C3 medel	C3 hög	C4 låg	C4 medel	C4 hög
Industrimåling	80 µ	140 µ	180 µ	120 µ	160 µ	220 µ	200 µ	240 µ	270 µ

## Övriga upplysningar

Transport koder:	ADR-klassificering: inte / UN-kode: ingen
Lagring:	Minst 24 månader, under förutsättning att produkten förvaras i väl tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats.
Ansvar:	De tekniska data vi uppger, liksom våra anvisningar, är alla baserade på upprepade försök och vår erfarenhet. Dom har till avsikt att hjälpa kunden till att hitta den bästa arbetsmetoden och uppnå bästa möjliga resultat. Då kundens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte åta oss något ansvar för det resultat, som denne uppnår vid användning av vår produkt. All teknisk upplysning kan ändras utan varsel, men kommer dock alltid stämma överens med tidigare reviderade datablad, som kan rekvideras på nedanstående telefon nr.