

Antigræff - Beskrivelse

- Meget slidresistent
- God vedhæftning
- Nem at påføre
- Opløsningsmiddelresistent

Ved brug af AC Antigræff fjernes graffiti let med fortynder uden at beskadige underlaget



Transparent anti-graffiti beskyttelse af de fleste udvendige overflader, beton, natursten, mursten, træ, forskellige belægninger og malinger.

- Diffusionsåben
- UV Bestandig
- Farve: Farveløs
- 2 Komponent
- Mal-kode 2-1

Let fjernelse af graffiti



Produktbeskrivelse:	2 komponent vandbaseret polyurethan acryllak.
Anvendelse:	Transparent anti-græffiti beskyttelse af de fleste udvendige overflader (beton, natursten, mursten, interiør træ, forskellige belægninger og malinger).
Egenskaber:	Transparent toplak til gulve og vægge, samt alle mulige andre indendørs overflader. Farveløs – UV bestandig – fortræffelig flydeevne – resistent overfor opløsningsmidler, idet produktet tillader fjernelse af græffitien på en let måde – diffusionsåben – meget slidresistent.

Tekniske data Jan 2004

Udseende:	Farveløs halvblank (satin gloss), glans ca. 35.
Emballagestørrelse:	2,5 - 5 liter
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644/a), vægt % ca. 42, vol % ca. 40 (2 komponenter)
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20 °C) ca. 1,04 g/cm ³
Lagtykkelse:	ca. 125 µ i våd tilstand = ca. 50 µ i tør tilstand (ved 8 m ² /ltr.)
Tørretider: (ved 20°C og RF 60%)	Støvtør – efter ca. 2 timer. Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 4 timer. Kan genbehandles efter 5 timer (kun ved påføring af andet lag AC Antigræffiti). Fuld afhærdet efter 2 dage.
Flammepunkt:	ikke brændbar (efter DIN 53213)
Forbrug:	5-8 m ² /ltr. per lag, afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne.
Potlife:	Ca. 2 timer.
VOC-indhold:	max. 30 g/ltr. (komponent A) – 0 g/ltr. (komponent B)
Mal-kode:	2-1

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Temperatur min. 5 °C, RF < 80 %. Påføres under gode ventilationsforhold.
Specielle bemærkninger:	Tilsæt komponent B (lille emballage) fulstændigt og progressivt til komponent A (stor emballage) under mekanisk omrøring. Lad blandingen hvile i ca. 5 min. (afskumning). Selv om blandingen efter 2 timer endnu ikke viser sikre tegn på hærdning, er det tilrådeligt ikke at bruge blandingen længere, idet det vil give en nedsat resistens overfor opløsningsmidler og reducere flydeevnen. Efter brug – luk ikke blandingen lufttæt. Ved et forbrug på mindre end 5 m ² /ltr. kan AC Antigræff falme. Følg derfor venligst forbrugsanbefalingerne.
Påføringsmetoder:	Alle penseltyper kan bruges. Brug helst en mohairrulle og påfør ufortyndet. Airless: Dyse 011-015, tryk 150-200 bar. Konventionel sprøjtepistol kan anvendes. Påfør da ufortyndet.
Underlag:	AC Antigræff påføres en tør, ren og affedt overflade. Blanke og halvblanke overflader bør materes først. Ved påføring på AC Wall-flex, skal overfladen først isoleres med et lag AC Wall-acryl. Ved genmaling af overflader beskyttet med AC Antigræff, skal overfladen først materes.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

